


# LÁMINA DE YESO KNAUF ST

SISTEMA CONSTRUCTIVO EN SECO DE USO INTERIOR

La lámina de yeso Knauf ST consta de un núcleo de yeso incombustible, recubierto con cartón reforzado, 100% reciclado con acabado de color crema claro en la cara principal y color café claro en la cara posterior.

El cartón del frente viene doblado alrededor de los bordes longitudinales para reforzar y proteger el núcleo y los extremos transversales tienen corte cuadrado a escuadra. Los bordes longitudinales son biselados, con el propósito de facilitar el tratamiento de juntas, y así brindar un acabado uniforme entre placas. La lámina de yeso Knauf ST se ofrece en una variedad de espesores estándares para aplicación en el sistema constructivo en seco.



## DATOS TÉCNICOS

#### **MATERIAL**

Lámina de yeso formulado y procesado entre dos cartoncillos.

#### **TAMAÑO**

1220 mm x 2440 mm (4 ft x 8 ft) Disponibilidad de logitudes bajo pedido.

## **ESPESOR**

9.5 mm (3/8") 12.7 mm (1/2") 15.9 mm (5/8")

#### **PESO**

 $17 \, \text{kg} \pm 0.5 \, \text{kg}$  (3/8")  $20.24 \, \text{kg} \pm 0.5 \, \text{kg}$  (1/2")  $29 \, \text{kg} \pm 0.5 \, \text{kg}$  (5/8")

#### **TOLERANCIAS**

Ancho: -3 mmLongitud:  $\pm 6 \text{ mm}$ Espesor:  $\pm 0.4 \text{ mm}$ Ortogonalidad: < 3 mm

#### TIPO DE BORDES

Longitudinal borde rebajado tipo AK

## DUREZA DE NÚCLEO

> 49 N

## RESISTENCIA A LA FLEXIÓN LONGITUDINAL

9.5 mm (3/8") 116 N (26 lbf) 12.7 mm (1/2") > 160 N (36 lbf) 15.9 mm (5/8") > 205 N (46 lbf)

#### RADIOS DE CURVATURA

## Lámina de 9.5 mm (3/8")

Seco: r > 2000 mmHúmedo: r > 500 mm

#### Lámina de 12.7 mm (1/2")

Seco: r > 2750 mmHúmedo: r > 1000 mm

#### Lámina de 15.9 mm (5/8")

 Seco:
 N/A

 Húmedo:
 N/A

#### TIPO DE BORDES

Transversal borde recto

## resistencia a la flexión transversal

343 N (77 lbf) (3/8") > 476 N (107 lbf) (1/2") > 654 N (147 lbf) (5/8")

#### **DENSIDAD**

570 - 620 kg/m³ (3/8") 515 - 565 kg/m³ (1/2") 575 - 640 kg/m³ (5/8")

#### COLOR

Cara frontal: Blanco marfil
Cara posterior: Café oscuro


## **ACABADO SUPERFICIE**

Lisa, clara y apta para recibir acabados como pinturas, papel tapiz, etc.

## **DETALLE DEL BORDE**

Longitudinal: rebajado en forma de bisel Transversal: borde cortado

# FORMATO DE LÁMINA (mm)



# LÁMINA DE YESO KNAUF ST

# DATOS TÉCNICOS

## **PROPIEDADES**

- Material liviano y económico que se adapta con facilidad a una amplia variedad de acabados decorativos permitiendo la pintura u otra decoración y la instalación de molduras en yeso o de madera.
- Se corta con facilidad para una rápida instalación.
- La lámina de yeso Knauf ST no propaga la llama ya que su núcleo de yeso no cede a la combustión ni trasmite temperaturas muy superiores a los 212°F (100°C) hasta calcinarse por completo.
- Es un material que gracias a su composición física goza de estabilidad dimensional y estructural.
- La expansión y contracción en cambios atmosféricos normales es insignificante.

- Tiene un alto componente acústico permitiendo calidad de vida al interior.
- Rápida instalación.
- Resistencia al agrietamiento o deformación.
- Funciona como aislante térmico y acústico.
- No emite gases tóxicos.
- Se puede curvar.
- No es apta para zonas de humedad permanente.
- Reforzamiento en los bordes.

# **USOS BÁSICOS**

- La lámina de yeso Knauf ST de 3/8" Es liviana recomendada para sistemas cielorraso con modulación de bastidores máximo a 16" (40,6 cm). Ideal para superficies curvas y para instalación en sistemas con doble lámina.
- La lámina de yeso Knauf ST de 1/2" Ideal para aplicación de una sola o varias capas en muros y cielorrasos al interior sometidos a pruebas acústicas.
- Se utiliza como revestimiento directo adherido sobre muros en mampostería tradicional.
- Cielorrasos fijos y suspendidos
- Muros con estructura metálica
- Muros con estructura de madera
- Revestimientos directos
- Revestimientos semidirectos
- Revestimientos autoportantes

## **RECOMENDACIONES**

- Las láminas de yeso se instalan sobre bastidores metálicos o de madera, para muros o cielorrasos en áreas interiores.
- No se recomienda la instalación de la Knauf ST para muros sobre una colchoneta aislante instalada de modo continuo sobre elementos del bastidor. El material aislante deberá insertarse entre los postes o vigas.
- Debe evitarse la exposición excesiva o continua a la humedad y temperaturas extremas. La placa de yeso no se recomienda donde pueda estar expuesta a temperaturas mayores a 125°F (52°C) por períodos prolongados.
- Las láminas de yeso laminado al absorber el agua, aumenta su peso. Con un aumento del 10% de su peso experimentan una pérdida del 70% de su resistencia.
- Esta lámina ni tinene tratamiento hidrófugo.
- En contacto con el agua, tarda aprox. 2 hrs. para llegar a un aumento de su peso del 10%.

## MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- La lámina de yeso Knauf ST debe almacenarse en áreas cubiertas y secas para evitar el riesgo de formación de moho. Proteger el producto contra el congelamiento y la exposición a calor extremo, luz solar directa, condiciones que ocasionarán la caducidad prematura del mismo (ver instructivo de almacenaje).
- Las láminas de yeso deben de almacenarse levantadas del piso, utilizando suficientes soportes para asegurar el apoyo a lo largo de la placa y evitar la deformación. Nunca se debe apoyar sobre el canto. El piso debe estar totalmente nivelado y seco.
- Para manipulación mecánica el manejo se hace con montacargas para recoger, trasladar y almacenar la estiba completa.
- El manejo de la lámina de yeso Knauf ST puede realizarse manualmente, teniendo en cuenta que deben ser manipuladas por dos (2) personas, con la precaución de evitar daños en los bordes.
- Deberán tomarse medidas para el cuidado adecuado al transportar, almacenar, aplicar y mantener la lámina de yeso

## RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN

- El corte de la lámina de yeso debe quedar perfecto de tal forma que al instalar se deslicen fácilmente.
- Las juntas entre placas no deben quedar ajustadas, deben quedar a tope, lo cual facilita el proceso de tratamiento de juntas.
- Las láminas de yeso deben colocarse traslapadas.
- Las láminas de yeso deben quedar levantadas del piso terminado mínimo 1/2" para evitar que absorba humedad por capilaridad.
- Los tornillos se fijan mediante herramienta eléctrica con embrague.
- El tornillo debe quedar ligeramente por debajo de la superficie de la placa, pero no tan profundo como para romper el papel.

